

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



[Expand Details++](#)

**Derwent Information adds clarity and brings out the real meaning of each p or application – letting you complete your research more quickly with bette**  
**Derwent Records like this one are available FREE for a limited time.**

**Use of hollow spheres in cosmetic or dermatological compsns. - c materials to eliminate the greasy and sticky feel, made of expande vinylidene chloride based copolymer**

Assignee: **CIRD CENT INT RECH DERMATOLOGIQUES** Standard company (CIRD...)  
 Inventor(s): **L'OREAL SA** Standard company (OREA...)  
 Accession / Update: **1996-069959 / 200203**  
 IPC Class: **A61K 7/00 ; A61K 7/48 ; A61K 47/30 ; A61K 47/32 ; A61K 7/02 ; A61K 7/021 ; A61K 7/06 ; A61K 7/32 ; A61K 7/38 ; A61K 31/19 ; A61K 31/70 ;**  
 Derwent Classes: **A96; B05; D21;**  
 Manual Codes: **A04-D03((Meth)acrylonitrile copolymers) , A04-E07(Vinylidene halide copolymers) , A04-F06E5(Medical, dental, cosmetic and veterinary) , A12-V04C(Skin requisites) , B02-C(General) , B04-B01B(Fats, lanolin, lipids) , B04-C03B(Other addition) , B14-N17(Skin treatment general and other) , B14-R01(Cosmetic general and other) , B14-R02(Hair preparation) , D08-B01(Make-up (and removing); luminescent pastes) , D08-B03(For care of hair (or promoting growth)) , D08-B09(Care of the skin, anti-perspirants, astringents general) , D08-B10(Carriers or bases for cosmetics)**

Derwent Abstract

**DERWENT  
RECORD**

**► Set Up Derwent  
Access Now**

( EP0692242A) Use of deformable, hollow spheres (A) in cosmetic and/or dermatological compsn., contg. fatty materials (I) to eliminate the sticky and/or greasy feel associated with (I), is new. (A) have a particle size of 1-250 mum and are made from an expanded copolymer of vinylidene chloride, acrylonitrile and methyl (meth) acrylate.  
 Use of deformable, hollow spheres (A) in cosmetic and/or dermatological compsn., contg. fatty materials (I) to eliminate the sticky and/or greasy feel associated with (I), is new. (A) have a particle size of 1-250 mum and are made from an expanded copolymer of vinylidene chloride, acrylonitrile and methyl (meth) acrylate.  
**Use** - The compsns. are useful in make up, in hygiene/care prods. for the skin, mucosa or hair, or for therapeutic use.  
**Use** - The compsns. are useful in make up, in hygiene/care prods. for the skin, mucosa or hair, or for therapeutic use.  
**Advantage** - (A) eliminates the sticky/greasy feel of (I), even in compsns. of low water content, improves softness, uniformity of application and spreading and serves as an opacifier to impart a glossy, creamy, white or ivory appearance.  
**Advantage** - (A) eliminates the sticky/greasy feel of (I), even in

compsns. of low water content, improves softness, uniformity of application and spreading and serves as an opacifier to impart a glossy, creamy, white or ivory appearance.

Abstract info.

EP0692242A: Dwg.0/0 , EP0692242B: Dwg.0/0 , US5660839: Dwg.0/0 , US5939083:

Family:

Patent	Issued	DW Update	Pages	Language	IPC Class
<b>EP0692242A1</b> *	Jan. 17, 1996	199608	12	French	A61K 7/00
Des. States: (R) AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE					
Local appls.: EP1995000401568 ApplDate:1995-06-29 (95EP-0401568)					
JP3241238B2 =	Dec. 25, 2001	200203	8	English	A61K 7/48
Local appls.: Previous Publ. JP08040870 (JP 8040870)					
JP1995000173799 ApplDate:1995-07-10 (95JP-0173799)					
US5939083 =	Aug. 17, 1999	199939	6	English	A61K 7/48
Local appls.: Div ex US05660839 (US 5660839)					
US1997000871584 ApplDate:1997-06-09 (97US-0871584)					
Div ex US1995000500594 ApplDate:1995-07-11 (95US-0500594)					
CA2153542C =	June 29, 1999	199945		French	A61K 7/48
Local appls.: CA1995002153542 ApplDate:1995-07-10 (95CA-2153542)					
ES2103625T3 =	Sept. 16, 1997	199744		Spanish	A61K 7/00
Local appls.: Based on EP00692242 (EP 692242)					
EP1995000401568 ApplDate:1995-06-29 (95EP-0401568)					
US5660839 =	Aug. 26, 1997	199740	6	English	A61K 7/48
Local appls.: US1995000500594 ApplDate:1995-07-11 (95US-0500594)					
DE69500225E =	May 15, 1997	199725		German	A61K 7/00
Local appls.: Based on EP00692242 (EP 692242)					
EP1995000401568 ApplDate:1995-06-29 (95EP-0401568)					
DE1995000600225 ApplDate:1995-06-29 (95DE-0600225)					
EP0692242B1 =	April 09, 1997	199719	11	French	A61K 7/00
Des. States: (R) AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE					
Local appls.: EP1995000401568 ApplDate:1995-06-29 (95EP-0401568)					
AU0671940B =	Sept. 12, 1996	199644		English	A61K 47/32
Local appls.: Previous Publ. AU09524895 (AU 9524895)					
AU1995000024895 ApplDate:1995-07-07 (95AU-0024895)					
JP8040870A =	Feb. 13, 1996	199616	9	English	A61K 7/48
Local appls.: JP1995000173799 ApplDate:1995-07-10 (95JP-0173799)					
AU9524895A =	Jan. 25, 1996	199611		English	A61K 47/32
Local appls.: AU1995000024895 ApplDate:1995-07-07 (95AU-0024895)					
CA2153542A =	Jan. 12, 1996	199618		French	A61K 7/48
Local appls.: CA1995002153542 ApplDate:1995-07-10 (95CA-2153542)					
FR2722102A1 =	Jan. 12, 1996	199610	15	French	A61K 47/30
Local appls.: FR1994000008569 ApplDate:1994-07-11 (94FR-0008569)					

Priority Number(s):

Application Number	Application Date	Original Title
		UTILISATION DE PARTICULES CREUSES

FR1994000008569	July 11, 1994	DEFORMABLES DANS UNE COMPOSITION COSMETIQUE ET/OU DERMATOLOGIQUE, CONTENANT DES MATIERES GRASSES
-----------------	---------------	--

Chemical indexing  
Codes:

[Show chemical indexing codes](#)

Extended Polymer  
Index:

[Show extended polymer index](#)

Specific Compound  
Numbers:

[Show specific compounds](#)

Unlinked Registry  
Numbers:  
Citations:

1839U 1878U 2036U

DE2521003 : CREME, SALBE O.DGL.

EP0566442 : MATT LIPSTICK

EP0605284 : SOLID OR PASTY MAKEUP AND PREPARATION PROCESS.

JP60184004 : COSMETIC

- 01Jnl.Ref


- 1.Jnl.Ref

Related Accessions:

Accession Number	Type	Derwent Update	Derwent Title
C1996-022833	C		
1 item found			

Title Terms:

HOLLOW SPHERE COSMETIC DERMATOLOGY COMPOSITION CONTAIN FATT  
MATERIAL ELIMINATE GREASE STICKY FEEL MADE EXPAND VINYLIDENE CHL  
BASED COPOLYMER



[Pricing](#)



[Current charges](#)

Data copyright Derwent 2001

Derwent  
Searches



[Patent / Accession  
Numbers](#)



[Boolean Text](#)



[Advanced Text](#)



[Demo area](#)

[Subscribe](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms & Conditions](#) | [FAQ](#) | [Site Map](#) | [Help](#) | [Contact Us](#)

© 1997 - 2001 Delphion Inc.



(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN**

(45) Date de publication et mention  
de la délivrance du brevet:  
**09.04.1997 Bulletin 1997/15**

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **A61K 7/00**

(21) Numéro de dépôt: **95401568.1**

(22) Date de dépôt: **29.06.1995**

(54) **Utilisation de particules creuses déformables dans une composition cosmétique et/ou dermatologique, contenant des matières grasses**

Verwendung von verformbaren, hohlen Teilchen in einer kosmetischen und/oder dermatologischen Zusammensetzung die fette Stoffe enthält

Use of deformable hollow particles in a cosmetic and/or dermatological composition containing fatty substance

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE**

(30) Priorité: **11.07.1994 FR 9408569**

(43) Date de publication de la demande:  
**17.01.1996 Bulletin 1996/03**

(73) Titulaire: **CENTRE INTERNATIONAL DE  
RECHERCHES  
DERMATOLOGIQUES GALDERMA,  
( CIRD GALDERMA)  
06560 Valbonne (FR)**

(72) Inventeurs:  
• **Allec, Josiane,  
Les Vergères de Val Constance  
F-06600 Antibes (FR)**

• **Ferrara, Eve,  
Le Vendôme  
F-06110 Le Cannet (FR)**  
• **Bara, Isabelle  
F-75013 Paris (FR)**

(74) Mandataire: **Lhoste, Catherine  
L'OREAL,  
D.P.I.,  
90 rue du Général Roguet  
92583 Clichy Cédex (FR)**

(56) Documents cités:  
**EP-A- 0 566 442 EP-A- 0 605 284**  
**DE-A- 2 521 003**

• **PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 10, no. 31  
(C-327) (2088) & JP-A-60 184 004 (POLA KASEI  
K.K.K.)**

**EP 0 692 242 B1**

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

## Description

La présente invention a pour objet l'utilisation de particules creuses déformables dans une composition cosmétique et/ou dermatologique, contenant des matières grasses. Elle s'applique à toute composition contenant des matières grasses, c'est-à-dire contenant des composés lipophiles comme les huiles et/ou les composés cireux, telle que les émulsions eau-dans-huile ou huile-dans-eau, les gels lipophiles, les pâtes ou produits coulés anhydres.

Ces compositions peuvent en particulier être utilisées pour le maquillage, le soin, l'hygiène de la peau, aussi bien du visage que du corps humain y compris le cuir chevelu et les muqueuses, le soin des cheveux et enfin le traitement thérapeutique de la peau et des muqueuses. Ainsi, la composition à laquelle s'applique l'invention peut être une crème de soin, un baume, un blush ou un fond de teint fluide ou coulé, un onguent dermopharmaceutique, un lait nettoyant ou démaquillant, une composition déodorante ou solaire.

Les compositions contenant une forte teneur en huile, et plus spécialement celles à phase grasse continue, ont tendance à laisser sur la peau un film au toucher gras, collant ou poisseux, s'accompagnant souvent d'un aspect brillant, les rendant peu attrayantes, voire d'utilisation rédhitoire, surtout lorsqu'il s'agit d'applications répétées sur le cuir chevelu ou le visage, et plus spécialement pour les utilisateurs ou les patients à peau mixte, grasse ou à peau acnéique. De plus, la présence d'une grande quantité de corps gras, rend difficile l'étalement de la composition sur la peau.

Or, un grand nombre d'actifs cosmétiques et/ou dermatologiques ne peut être formulé qu'en présence d'une grande quantité de corps gras et notamment dans un milieu anhydre ou à phase grasse continue ; ceci est notamment le cas des actifs instables dans l'eau. En outre, certaines compositions destinées aux peaux sèches, voire très sèches, nécessitent la présence d'une phase grasse continue.

Il subsiste donc le besoin d'une composition cosmétique et/ou dermatologique, contenant des matières grasses et susceptible de contenir des actifs lipophiles, ne conférant pas de sensation de gras et/ou de collant sur la peau ni d'aspect brillant.

De façon surprenante, la demanderesse a trouvé qu'il était possible de diminuer le toucher gras et/ou collant, sur la peau d'une composition riche en matières grasses, en introduisant des particules creuses déformables de masse volumique et de granulométrie particulières.

En plus de l'élimination de ces touchers gras et/ou collant, ces particules confèrent de la douceur et de l'homogénéité à l'application (ce qui est très important pour un produit de maquillage), ainsi qu'une plus grande facilité d'étalement.

De façon plus précise, l'invention se rapporte à l'utilisation de particules creuses déformables, dans une composition cosmétique contenant des matières grasses, pour éliminer un toucher collant et/ou gras de la composition dû à ces matières grasses, ces particules ayant une granulométrie allant de 1  $\mu\text{m}$  à 250  $\mu\text{m}$  et étant formées d'un copolymère de chlorure de vinylidène, d'acrylonitrile et de (méth)acrylate de méthyle.

L'invention a aussi pour objet l'utilisation de particules creuses déformables, pour la fabrication d'une composition dermatologique contenant des matières grasses, pour éliminer un toucher collant et/ou gras de la composition dû à ces matières grasses, ces particules ayant une granulométrie allant de 1  $\mu\text{m}$  à 250  $\mu\text{m}$  et étant formées d'un copolymère de chlorure de vinylidène, d'acrylonitrile et de (méth)acrylate de méthyle.

Par "déformable", il faut comprendre que les particules sont souples et élastiques : après écrasement, elles reprennent leur forme initiale.

Certes, il est connu de la demande de brevet français n° 93-00990 d'utiliser des particules creuses dans une composition cosmétique ou dermopharmaceutique pour les rendre moins collantes, onctueuses et douces, mais ces compositions sont des gels aqueux exempts de matières grasses. En outre, ce document suggère d'éliminer les matières grasses et donc l'origine du toucher gras et/ou collant.

Par ailleurs, le document EP-A-605284 décrit un procédé d'extrusion permettant d'obtenir une composition de maquillage contenant une quantité importante de poudre légère.

Le document JP-A-60184004 décrit une préparation cosmétique contenant des particules creuses, ayant la propriété d'être douce à l'application et efficace pour contrôler le sébum et l'hydratation de la peau.

Le document DE-A-2521003 enseigne que l'incorporation de microsphères creuses permet d'obtenir des produits ayant une consistance de mousse.

Le document EP-A-566442 se rapporte à une composition de rouge à lèvres dont l'effet matifiant est obtenu grâce à l'incorporation de microsphères creuses.

Selon l'invention, il est possible de réaliser une composition quasi-anhydre contenant moins de 10 % d'eau par rapport au poids total de la composition. Avec ce faible pourcentage d'eau, il est tout-à-fait surprenant de ne ressentir aucun toucher gras ni collant sur la peau. Par ailleurs, la composition de l'invention permet de traiter cosmétiquement et/ou dermatologiquement la peau, selon le ou les actifs utilisés, tout en l'hydratant, la nourrissant et/ou la protégeant.

De façon avantageuse, les particules ont une granulométrie inférieure à 100  $\mu\text{m}$ . En effet, plus les particules sont fines, plus la composition est douce à l'application. De préférence, les particules ont une granulométrie allant de 10  $\mu\text{m}$  à 50  $\mu\text{m}$ .

De façon avantageuse, les particules ont une masse volumique allant de 15 kg/m<sup>3</sup> à 200 kg/m<sup>3</sup> et mieux supérieure à 40 kg/m<sup>3</sup> et/ou inférieure à 100 kg/m<sup>3</sup> et notamment allant de 60 kg/m<sup>3</sup> à 80 kg/m<sup>3</sup>.

On peut, par exemple, utiliser un copolymère contenant : de 1 % à 60 % de motifs dérivés du chlorure de vinyldène, de 20 % à 90 % de motifs dérivés d'acrylonitrile et de 1 % à 50 % de motifs dérivés d'un monomère acrylique, la somme des pourcentages (en poids) étant égale à 100. Le monomère acrylique est par exemple un acrylate ou méthacrylate de méthyle et, en particulier le méthacrylate. Ces particules se présentent notamment à l'état sec ou hydraté.

Ce copolymère est non toxique et non irritant pour la peau.

De préférence, les particules se présentent sous forme de microsphères.

Les particules de l'invention peuvent être obtenues, par exemple, selon les procédés des brevets et demandes de brevet EP-56 219, EP-348 372, EP-486 080, EP-320 473, EP-112 807 et US-3 615 972.

La cavité interne des particules contient en principe un gaz qui peut être de l'air, de l'azote ou un hydrocarbure comme l'isobutane ou l'isopentane.

Les particules creuses utilisables dans l'invention sont en particulier celles ayant une granulométrie de 18 µm et une masse volumique de 60 kg/m<sup>3</sup> à 80 kg/m<sup>3</sup> appelées ci-dessous EL 23. Ces particules confèrent le maximum de qualités cosmétiques. En outre, elles ont l'avantage d'être incorporables dans des formulations de viscosité assez faible (de l'ordre de 20 ps soit 2 mPa.s) sans procurer de "crémage" des particules à la surface du milieu à l'inverse de particules de densité plus faible.

Comme autres particules utilisables dans l'invention, on peut citer celles vendues sous la marque EXPANCEL par la Société Nobel Casco telles que l'EXPANCEL 551 DE 20 de granulométrie de 30 µm et de masse volumique de 65 kg/m<sup>3</sup> environ ; l'EXPANCEL 551 DE 50 de granulométrie de 40 µm.

La majeure partie des propriétés des particules de l'invention est due à leur déformabilité.

Dans les compositions de l'invention, on utilise de préférence de 0,1 % à 10 % en poids de particules et mieux de 0,5 % à 5 % en poids et encore de 0,5 % à 2 %, par rapport au poids total de la composition.

Par ailleurs, ces particules ont un pouvoir opacifiant des gels anhydres et des émulsions à phase continue huileuse, translucides, conférant un aspect crémeux, brillant, blanc ou ivoire, à la composition, augmentant ainsi son attrait pour le consommateur. En particulier, la demanderesse a pu constater que le pouvoir opacifiant des particules creuses selon l'invention était supérieur à celui de plusieurs autres types de particules, testés. Ainsi, il est possible d'obtenir une crème blanche avec 1 % en poids de particules creuses selon l'invention alors qu'il faut au moins 2 % en poids de particules pour les autres types de particules. En particulier, même avec 4 % en poids de MICROPEARL M305 de chez la Société SEPPIC, qui sont des particules sphériques pleines de polyméthacrylate de méthyle réticulé de 5 µm à 20 µm, on obtient un gel grisâtre non acceptable d'un point de vue aspect visuel.

Les particules creuses déformables thermoplastiques peuvent être introduites dans des compositions du type émulsions eau-dans-huile, eau-dans-silicone, huile-dans-eau, des compositions anhydres, des gels lipophiles ou encore des solutions huileuses. Ces compositions sont semi-solides ou solides.

Les huiles, les composés cireux, les gélifiants et les tensioactifs nécessaires à la formulation et à la stabilisation de ces compositions sont ceux classiquement utilisés dans le domaine cosmétique et/ou dermatologique.

Les huiles et/ou composés cireux représentent de 0,5 % à 99,9 % du poids total de la composition, de préférence de 1 % à 80 % et mieux de 1 % à 40 %. La quantité d'huile et/ou de cire dépend de la forme galénique de la composition.

Comme huiles, on peut citer les huiles minérales (vaseline) ; végétales (huile d'amande douce, de macadamia, de pépin de cassis) ; synthétiques comme le perhydosqualène, les alcools, les acides ou les esters gras (palmitate d'octyle, lanolate d'isopropyle, les triglycérides dont ceux des acides caprique/caprylique), les esters et éthers gras oxyéthylénés ou oxypropylénés ; siliconées (cyclométhicone, polydiméthysiloxanes ou PDMS) ou fluorées.

Comme composés cireux, on peut citer l'huile de jojoba, la paraffine, la cire de carnauba, la cire d'abeille.

Comme gélifiants, on peut citer les argiles modifiées (bentones), les sels métalliques d'acides gras (stéarate d'aluminium), les copolymères éthylène/acrylate, les silices, les polyéthylènes, les silicates de calcium ou encore l'éthylcellulose.

Comme tensioactifs (émulsionnants et coémulsionnants), on peut utiliser les esters d'acides gras et de polyéthylène glycol (PEG), les esters d'acides gras et de glycérol (stéarate de glycéryle) ou les esters d'acides gras et de sucre (stéarate de sorbitane), ainsi que leurs dérivés polyoxyéthylénés ou polyoxypropylénés, les cyclométhicones et diméthicones copolymères ainsi que les tensioactifs anioniques (alkylphosphate de K ou de Na).

Les compositions de l'invention peuvent aussi contenir divers ingrédients classiquement utilisés dans le domaine cosmétique, dermatologique ou dermopharmaceutique comme les matières colorantes (pigments, colorants), les solvants, les conservateurs, les parfums, les actifs hydratants, les agents absorbant les rayons ultraviolets (filtres solaires, pigments), les agents pulvérisants autres que les particules creuses déformables, des agents bactéricides, antitranspirants et/ou des absorbeurs d'odeur. Les pigments sont en particulier les oxydes de fer, de titane, de zinc.

Ces compositions peuvent, en outre, contenir un ou plusieurs actifs cosmétiques ou dermatologiques hydrophiles et mieux lipophiles, notamment en vue de traiter et/ou prévenir les affections cutanées telles que l'acné, les mycoses, l'eczéma, la rosacée, les dermites séborrhéiques, les héliodermatoses, le vieillissement cutané ainsi que les affections

du cuir chevelu. Ces compositions sont destinées au traitement de la peau par voie topique.

La composition de l'invention contient avantageusement un ou plusieurs actifs cosmétiques et/ou dermatologiques. Parmi ces actifs, on peut citer à titre d'exemple :

- 5 - les agents modulant la différenciation et/ou la prolifération et/ou la pigmentation cutanée tels que l'acide rétinolique et ses isomères ; le rétinol et ses esters ainsi que des composés de synthèse comme l'acide 6-[3-(-adamantyl)-4-méthoxyphényl]-2-naphtoïque ; la vitamine D et ses dérivés ; les oestrogènes tels que l'estradiol ; l'acide kojique ou l'hydroquinone ;
- les antibactériens tels que le phosphate de clindamycine, l'érythromycine ou les antibiotiques de la classe des tétracyclines ;
- 10 - les antiparasitaires, en particulier le métronidazole, le crotamiton ou les pyréthri-noïdes ;
- les antifongiques, en particulier les composés appartenant à la classe des imidazoles tels que l'éconazole, le kétoconazole ou le miconazole ou leurs sels, les composés polyènes, tels que l'amphotéricine B, les composés de la famille des allylamines, tels que la terbinafine, ou encore l'octopirox ;
- 15 - les agents anti-inflammatoires stéroïdiens, tels que l'hydrocortisone, le valérate de bétaméthasone ou le propionate de clobétasol, ou les agents anti-inflammatoires non-stéroïdiens tels que l'ibuprofène et ses sels, le diclofénac et ses sels, les dérivés d'acide gras polyinsaturés comme les amides de l'acide 5, 8, 11-eicosatriénoïque, l'acide acétylsalicylique, l'acétaminophène ou l'acide glycyrrhétinique ;
- les agents anesthésiques tels que le chlorhydrate de lidocaïne et ses dérivés ;
- 20 - les agents antiprurigineux comme la thénaldine, la triméprazine ou la cyproheptadine ;
- les agents antiviraux tels que l'acyclovir ;
- les agents kératolytiques tels que les acides alpha- et bêta-hydroxycarboxyliques ou bêta-cétocarboxyliques, leurs sels, amides ou esters et plus particulièrement l'acide salicylique et ses dérivés comme l'acide n-octanoyl-5-salicylique, les  $\alpha$ -hydroxyacides tels que l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide citrique et de manière générale les
- 25 - les acides de fruits ;
- les agents anti-radicaux libres, tels que l'alpha-tocophérol ou ses esters, les superoxyde dismutases, certains chélatants de métaux ou l'acide ascorbique et ses esters ;
- les antiséborrhéiques tels que la progestérone ;
- les antipelluculaires comme l'octopirox ou les sels de pyrithione, notamment de zinc ou de sodium de zinc ;
- 30 - les antiacnéiques comme l'acide rétinolique ou le peroxyde de benzoyle ;
- les vitamines (F) ;
- les anthranoïdes comme la 1, 8, 10-tripropionyl-9-anthrone ;
- les cicatrisants comme la vitamine C ;
- les absorbeurs d'odeurs.

35 La concentration en actif dans la composition dépend de la nature de l'actif ; elle est généralement choisie de 0,0001 % à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.

- Ces actifs peuvent être utilisés purs ou encapsulés dans des sphérules comme les micro- ou nanosphères, les micro- ou nanocapsules, les micro- ou nanoéponges, les vésicules lipidiques contenant des lipides ioniques et/ou non-ioniques connus sous le nom de liposomes. Les procédés d'encapsulation de l'invention sont aux classiques utilisés dans le domaine cosmétique et/ou dermatologique et notamment décrit dans les documents FR-A-2315991 et FR-A-2485921.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront mieux de la description qui va suivre, donnée à titre illustratif et non limitatif.

- 45 La demanderesse a testé plusieurs charges de natures différentes dans un même milieu anhydre en vue de comparer leur influence sur la texture et l'opacification du milieu. Certaines ont été utilisées à la concentration minimale pour obtenir l'effet opacifiant. Pour les charges ne donnant pas de résultat satisfaisant, leur concentration a été augmentée progressivement jusqu'à 6 % en poids. La composition du milieu anhydre, en poids, était la suivante :

-Perhydrosqualène	70 %
-Silicone fluid 245 de chez Dow Corning	20 %
-Aerosil R972 de chez Degussa **	8 %

(\*\*) Silice pyrogénée hydrophobe, traitée par triméthylsiloxane.



## EP 0 692 242 B1

Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau 1 ci-après. On constate, d'après ce tableau, que seules les particules d'Expancel assurent un toucher non gras, non collant au gel et lui confèrent l'aspect d'une crème, sans relarguage d'huile, et donc lui confèrent une bonne stabilité.

Tableau 1

	Type de charge	Pourcentage utilisé	Résultats	
			Aspect	Toucher
10	Micropearl M100 Poudre sphérique de polyméthacrylate de 8 µm à 10 µm densité : 1,2	2 % gel encore translucide et non matifié. 6 % commence à s'opacifier.	Gel opalescent présentant un relarguage huileux en surface.	cireux à l'application, surtout vers la fin. Pénètre lentement.
15	Luzenac 15 Mod (talc)	4 %	Gel grisâtre et opalescent.	Gras. Ne pénètre pas. Accroche à l'application.
20	Orgasol 2002 UD NAT COS Microéponges de Nylon de 2 µm à 10 µm	3 %	Gel crème blanc, présentant un relarguage huileux	Glissant, ne pénètre pas très bien. Toucher doux.
25	TiO <sub>2</sub> U.S.P. BC Dioxyde de titane micronisé (Whittaker Clark)	3 %	Crème blanche, brillante mais présence de grains.	Gras, pénètre rapidement et toucher collant qui accroche à l'application
30	Particules EI 23	1 %	Crème ivoire, brillante.	Glissant. Pénétration lente. Toucher non gras.
35	Expancel 551 DE 20	1 %	Crème brillante, blanc cassé.	Pénétration moyenne. Glissant Toucher final doux, non collant, soyeux, poudreux.
	Polytrap 6603 Polyméthylméthacrylate, agrégats de 200 µm à 1200 µm. Densité : 0,06	4 %	Gel opalescent et granuleux.	On ne sent pas les grains. Gras à l'application. Ne pénètre pas. Toucher cireux.
	Oxyde de zinc U.S.P. (Whittaker Clark)	4 %	Crème blanche brillante.	Gras. On voit des grains mais on ne les sent pas.

On donne ci-après différents exemples de compositions conformes à l'invention.

### Exemple 1 : Gel anhydre dermopharmaceutique pour le traitement de l'acné

- Clindamycine phosphate	1,2 %
- Perhydrosqualène	qs 100 %
- Silicone fluide (245 de Wacker Silicones)	20 %
- Aérosil R 972	8 %
- Particules EI 23	1 %

Le gel obtenu est crémeux, lisse, brillant, très doux, sans toucher gras ni collant. Il peut être utilisé pour toute type de peau à tendance acnéique.

**Exemple 2** : Gel anhydre dermopharmaceutique pour le traitement de l'acné pour être spécifiquement délivré au niveau des follicules

- Microshères d'Orgasol contenant 4,3 % d'acide 6-[3(1-adamantyl)-4-méthoxyphényl]-2-naphtoïque		2,5 %
- Perhydrosqualène	qs	100 %
- Silicone fluide 245		20 %
- Aérosil R 972		8 %
- Particules EI 23		1 %

Les propriétés physiques du gel sont les mêmes que celles de l'exemple 1.

**Exemple 3** : Emulsion E/H pour le traitement des peaux sèches, ou des xéroses

Phase A : grasse		
- Abil EM 90 de Goldschmidt (cétyle diméthicone copolyol)		2,5 %
- DC 344 Fluid de Dow Corning (cyclométhicone)		15 %
- DC 593 Fluid de Dow Corning (cyclométhicone)		3,5 %
- Witconol APM de Witco (Polypropylène glycol myristyl éther à 3 moles de propylène glycol)		6 %

Phase B : aqueuse		
- Glycérine		3 %
- Acide lactique		5 %
- NH <sub>3</sub> (solution à 32 %)	qsp pH = 4	
- NaCl		0,6 %
- Conservateur		0,15 %
- Eau	qsp	100 %

Phase C :

- Particules EI 23	1 %
--------------------	-----

**Mode opératoire** : On effectue le mélange des composés de la phase grasse. L'émulsion se fait à froid avec une

## EP 0 692 242 B1

hélice typhon en ajoutant à la phase grasse la phase aqueuse à la pipette. Puis on ajoute la phase C et on mélange avec la même hélice, pendant 5/10 minutes.

### Exemple 4 : Fond de teint crémeux anhydre

5

10

15

20

25

- Gel de Miglyol *	40 %
- Pentadiméthylsiloxane	29 %
- Triglycérides d'acides caprylique-caprique	14,4 %
- Oxyde de fer	1,05 %
- Dioxyde de titane	4,35 %
- Particules EI 23	0,5 %
- Aérosil R972	0,7 %
- Talc (silicate de magnésium)	6 %
- Amidon	4 %
- Conservateur	qs

(\*) Hectorite modifiée par du chlorure de stéaryl di-méthyl benzyl ammonium dans di-caprylate/di-caprate de glycéryle et carbonate de propylène.

30

On obtient un fond de teint anhydre crémeux, très doux, avec un toucher non gras et non collant, malgré la forte concentration en corps gras.

### Exemple 5 : Crème déodorante aqueuse (huile/eau) (nomenclature CTFA)

35

40

45

50

Phase A : grasse	
- Cetearyl alcohol (corps gras, gélifiant)	4 %
- Glyceryl stearate (corps gras, gélifiant)	2,5 %
- Steareth-25 (émulsionnant)	1,05 %
- Stearyl alcohol (corps gras, gélifiant)	1,05 %
- Ceteareth-33 (émulsionnant)	1 %
- Dimethicone	1 %
- Ceteth-20 (émulsionnant)	0,4 %
- Conservateur	qs

55

Phase B : aqueuse	
- Eau	qsp 100 %
- Aluminium chlorohydrate (antitranspirant)	13 %
- Conservateur	qs

Phase C : actif	
- Parfum	qs
- Bactéricide	qs

Phase D :	
- EXPANCEL 551 DE 50	1 %

**Mode opératoire :** Chauffer la phase B à 70-80 °C, sous agitation. Chauffer la phase A à 70-80 °C. Lorsque les deux phases sont bien homogènes, incorporer A dans B, sous agitation forte pendant 10 min. Refroidir sous agitation plus faible. A 45 °C, ajouter la phase C prémélangée. Agiter fortement pendant 5 min. Refroidir sous agitation plus faible. Vers 30 °C, incorporer lentement la phase D. Poursuivre le refroidissement jusqu'à la température ambiante. On obtient une crème souple et douce, à effet poudré à l'étalement.

**Exemple 6 : Crème anhydre déodorante (nomenclature CTFA)**

Phase A :		
- Stearalkonium hectorite (gélifiant)		4,2 %
- Propylene carbonate (agent de mise en suspension)		1,4 %
- Caprylic/Capric Triglycerides		29,4 %
- Dimethicone		5 %
- Isohexadecane (solvant)	qsp	100 %

Phase B :	
- Chlorohydrate aluminium (antitranspirant)	15 %
- EXPANCEL 551 DE 50	1 %

Phase C :	
- Parfum	qs

Phase D :	
- Talc	6 %

5

**Mode opératoire :** Mélanger les composés de la phase A à température ambiante. Incorporer ensuite la phase C, toujours à température ambiante. Lorsque tout est homogène, incorporer B et D lentement.

10

La crème obtenue est particulièrement douce, non grasse, non collante, et procure par son impact sec, une sensation de plus grande sécurité contre l'humidité axillaire.

**Exemple 7 : Aérosol (nomenclature CTFA)**

15

Phase A :		
- Cyclomethicone	qsp	100 %
- Quaternium-18 bentonite		3 %
- Triethylcitrate		7 %
- Dimethiconol		1,4 %
- Isopropyl palmitate		6 %

20

25

30

Phase B :	
- Aluminium chlorohydrate	30 %

35

Phase C :	
- EXPANCEL 551 DE 50	1,5 %

40

**Mode opératoire :** Mélanger les ingrédients de la phase A à froid. Ajouter lentement le chlorohydrate d'aluminium, puis l'EXPANCEL. Mélanger vigoureusement pour obtenir une suspension homogène. Cette dernière peut ensuite être pressurisée de la façon suivante : 13 % de jus, 87 % de gaz comprimé ou liquéfié.

45

Le jus délivré laisse un impact doux, poudré sur la peau.

**Revendications**

1. Utilisation de particules creuses déformables, dans une composition cosmétique contenant des matières grasses, pour éliminer un toucher collant et/ou gras de la composition dû à ces matières grasses, ces particules présentant une granulométrie allant de 1  $\mu\text{m}$  à 250  $\mu\text{m}$ , et étant formées d'un copolymère de chlorure de vinylidène, d'acrylonitrile et de (méth)acrylate de méthyle, expansé.
2. Utilisation de particules creuses déformables, pour la fabrication d'une composition dermatologique contenant des matières grasses, pour éliminer un toucher collant et/ou gras de la composition dû à ces matières grasses, ces particules présentant une granulométrie allant de 1  $\mu\text{m}$  à 250  $\mu\text{m}$ , et étant formées d'un copolymère de chlorure de vinylidène, d'acrylonitrile et de (méth)acrylate de méthyle, expansé.

55

3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les particules ont une granulométrie inférieure à 100  $\mu\text{m}$ .
- 5 4. Utilisation selon la revendication précédente, caractérisée en ce que les particules ont une granulométrie allant de 10  $\mu\text{m}$  à 50  $\mu\text{m}$ .
5. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les particules ont une masse volumique allant de 15  $\text{kg/m}^3$  à 200  $\text{kg/m}^3$ .
- 10 6. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les particules ont une masse volumique allant de 40  $\text{kg/m}^3$  à 100  $\text{kg/m}^3$ .
7. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les particules représentent de 0,01 % à 10 % du poids total de la composition.
- 15 8. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les matières grasses représentent de 0,5 % à 99 % du poids total de la composition.
9. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre, au moins un adjuvant choisi parmi les gélifiants, les tensioactifs, les actifs hydrophiles, les actifs lipophiles, les parfums, les conservateurs, les solvants, les matières colorantes, les argiles, les agents de texture.
- 20 10. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient des pigments
- 25 11. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme d'une émulsion eau-dans-huile, d'un gel lipophile, d'une composition anhydre.
12. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre, au moins un actif lipophile.
- 30 13. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre, un actif choisi parmi les agents modulant la différenciation et/ou la prolifération et/ou la pigmentation cutanée, les agents antibactériens, antiparasitaires, antitranspirants, antifongiques, anti inflammatoires, antimycotiques, antiprurigineux, antiviraux, kératolytiques, antiradicaux libres, antiacnéiques, antiséborrhéiques, anesthésiques et cicatrisants.
- 35 14. Utilisation selon la revendication 12 ou 13, caractérisée en ce que l'actif est encapsulé.

#### Claims

- 40 1. Use of deformable hollow particles in a cosmetic composition containing fatty substances, for eliminating a sticky and/or greasy feel of the composition due to these fatty substances, these particles possessing a particle size ranging from 1  $\mu\text{m}$  to 250  $\mu\text{m}$  and being composed of an expanded copolymer of vinylidene chloride, acrylonitrile and methyl (meth)acrylate.
- 45 2. Use of deformable hollow particles for the manufacture of a dermatological composition containing fatty substances, for eliminating a sticky and/or greasy feel of the composition due to these fatty substances, these particles possessing a particle size ranging from 1  $\mu\text{m}$  to 250  $\mu\text{m}$  and being composed of an expanded copolymer of vinylidene chloride, acrylonitrile and methyl (meth)acrylate.
- 50 3. Use according to Claim 1 or 2, characterized in that the particles have a particle size of less than 100  $\mu\text{m}$ .
4. Use according to the preceding claim, characterized in that the particles have a particle size ranging from 10  $\mu\text{m}$  to 50  $\mu\text{m}$ .
- 55 5. Use according to one of the preceding claims, characterized in that the particles have a density ranging from 15  $\text{kg/m}^3$  to 200  $\text{kg/m}^3$ .
6. Use according to one of the preceding claims, characterized in that the particles have a density ranging from 40

kg/m<sup>3</sup> to 100 kg/m<sup>3</sup>.

7. Use according to one of the preceding claims, characterized in that the particles represent from 0.01% to 10% of the total weight of the composition.
- 5 8. Use according to one of the preceding claims, characterized in that the fatty substances represent from 0.5% to 99% of the total weight of the composition.
9. Use according to one of the preceding claims, characterized in that it contains, in addition, at least one adjuvant chosen from gelling agents, surfactants, hydrophilic active agents, lipophilic active agents, perfumes, preservatives, solvents, colouring matter, clays and texture agents.
- 10 10. Use according to one of the preceding claims, characterized in that it contains pigments.
11. Use according to one of the preceding claims, characterized in that it takes the form of a water-in-oil emulsion, lipophilic gel or anhydrous composition.
12. Use according to one of the preceding claims, characterized in that it contains, in addition, at least one lipophilic active agent.
13. Use according to one of the preceding claims, characterized in that it contains, in addition, an active agent chosen from agents modulating differentiation and/or proliferation and/or skin pigmentation, antibacterial, antiparasitic, antiperspirant, antifungal, anti-inflammatory, antimycotic, antipruritic, antiviral, keratolytic, anti-free-radical, anti-acne, antiseborrhoeic, anaesthetic and cicatrizing agents and odour absorbers.
14. Use according to Claim 12 or 13, characterized in that the active agent is encapsulated.

#### Patentansprüche

1. Verwendung von verformbaren Hohlpartikeln in einer kosmetischen Zusammensetzung, die Fettsubstanzen enthält, um ein klebriges und/oder fettiges Anfühlen der Zusammensetzung zu beseitigen, das von den Fettsubstanzen herrührt, wobei die Partikel eine Korngröße von 1 bis 250 µm aufweisen und aus einem expandierten Copolymer von Vinylidenchlorid, Acrylonitril und Methyl(meth)acrylat gebildet sind.
2. Verwendung von verformbaren Hohlpartikeln zur Herstellung einer dermatologischen Zusammensetzung, die Fettsubstanzen enthält, um ein klebriges und/oder fettiges Anfühlen der Zusammensetzung zu beseitigen, das von den Fettsubstanzen herrührt, wobei die Partikel eine Korngröße von 1 bis 250 µm aufweisen und aus einem expandierten Copolymer von Vinylidenchlorid, Acrylonitril und Methyl(meth)acrylat gebildet sind.
3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikel eine Korngröße unter 100 µm aufweisen.
4. Verwendung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikel eine Korngröße von 10 bis 50 µm aufweisen.
5. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikel eine Dichte von 15 bis 200 kg/m<sup>3</sup> aufweisen.
6. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikel eine Dichte von 40 bis 100 kg/m<sup>3</sup> aufweisen.
7. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikel 0,01 bis 10 % des Gesamtgewichts der Zusammensetzung ausmachen.
8. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fettsubstanzen 0,5 bis 99 % des Gesamtgewichts der Zusammensetzung ausmachen.
9. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie ferner mindestens einen Hilfsstoff enthält, der unter den Gelbildnern, grenzflächenaktiven Stoffen, hydrophilen Wirkstoffen, lipophilen

Wirkstoffen, Parfums, Konservierungsmitteln, Lösungsmitteln, färbenden Materialien, Tönen und Texturmitteln ausgewählt ist.

10. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie Pigmente enthält.

11. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie in Form einer Wasser-in-Öl-Emulsion, als lipophiles Gel oder als wasserfreie Zusammensetzung vorliegt.

12. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie ferner mindestens einen lipophilen Wirkstoff enthält.

13. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie ferner einen Wirkstoff enthält, der unter den Mitteln ausgewählt ist, die die Differenzierung und/oder Proliferation und/oder Pigmentierung der Haut modulieren, den antibakteriellen Mitteln, den Mitteln gegen Parasiten, den Antitranspirantien, Mitteln gegen Pilze, entzündungshemmenden Mitteln, Antimykotiky, Mitteln gegen Juckreiz, Mitteln gegen Viren, Keratolytika, Mitteln gegen freie Radikale, Mitteln gegen Akne, Mitteln gegen Seborrhoe, Anästhetika, wundheilenden Mitteln und Geruchsabsorbieren ausgewählt ist.

14. Verwendung nach einem der Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Wirkstoff eingekapselt ist.